

POLITEC V 5000

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

O **POLITEC V 5000** poliol formulado de visco elástico de densidade D26-D33.

Aplicação: Usado em indústria de colchão, estofados e travesseiros.

DOSAGEM

De 100 para 45 em relação ao ISOTEC V 5000 para densidade D33. Para densidades menores adiciona até cinco partes de Cloreto de Metileno.

Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Transparente a levemente turvo.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e bem ventilado em temperaturas entre 5 a 35°C. Manter embalagens fechadas. Embalagens parcialmente usadas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 50 Kg e 200Kg.

Observação: Produto heterogêneo, não pode ser fracionado.

SEGURANÇA

O **POLITEC V 5000** não apresenta riscos quando manuseado de acordo com as recomendações de segurança. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

DISPOSIÇÃO E DESCARTE

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.